

Gebräuchliche Holzarten für Parkett

Holzart	Holzfarbe	Härte N/mm ² (n. Brinell, senkrecht zur Faser, Holzfeuchte 10-12%)	Schwind-/ Quellmaß (pro 1 % Feuchteänderung, Mittelwert zw. tangential. u. radial)
Laubhölzer			
Ahorn	gelblich-weiß	26...34	0,21
Aloma, Bilinga	hellgelb bis rötlich	25...35	0,24
Birke	gelblich-weiß bis rötlich-gelb	21...34	0,35
Buche, Rotbuche	hellgelblich bis rötlich-grau	28...40	0,31
Doussie, Afzelia	weiß-grau bis hellbraun	33...45	0,17
Eiche	hellgraubraun bis dunkelbraun	23...42	0,26
Erl	rötlich-gelb bis rötlich-braun	7...17	0,22
Esche	weißlich bis hellgelblich bis olivbraun	28...40	0,30
Kambala, Iroko	gelblich-grau bis hellbraun	23...36	0,24
Kirsche, Black Cherry	blaugelb bis rötlich-braun	28...31	0,23
Merbau	hellbraun bis rötlich-braun	37...43	0,20
Robinie	grünlich-gelb bis goldbraun	40...57	0,30
Rosenholz, Rose Wood	rötlich-grau bis dunkelrot	58	0,23
Walnuss, Nussbaum	grau-braun bis dunkelbraun	25...28	0,24
Wengé	hellbraun bis schwarzbraun	39...50	0,28
Nadelhölzer			
Douglasie, Oregon Pine	rötlich-gelb	18	0,21
Fichte	gelblich-weiß bis rötlich-gelb	12...16	0,29
Kiefer	hellgelblich bis rötlich	14...23	0,28
Lärche	gelblich bis rötlich-braun	19...25	0,22
Pitch Pine, Red Pine, Southern Pine	gelblich-rötlichbraun	36	0,25
Gräser			
Bambus	hellgelblich	30...40	0,15